

FAQ'S ADESTOR

1. Est-il possible d'utiliser du papier Kraft 80 g/m² avec PVC en feuilles ?

Nous recommandons toujours d'utiliser le Kraft 130g/m² compte tenu de la haute charge statique du frontal et afin d'éviter le risque de tuilage.

2. Est-il indispensable d'utiliser un frontal WS pour des applications d'étiquetage dans des environnements humides ?

Il est toujours recommandé que le frontal soit résistant à l'humidité afin d'éviter des problèmes de décollement.

3. Quelle caducité ont les adhésifs ?

La caducité ou le temps de vie des adhésifs (shelf life) se réfère au temps pendant lequel un complexe autoadhésif peut être stocké et continuer à être utilisé sans perdre aucune de ses propriétés essentielles. Il ne s'agit pas du temps de vie d'une étiquette après avoir été appliquée sur une surface déterminée.

Nos adhésifs ont une vie minimum, à partir de leur date de fabrication, d'un an pour l'adhésif enlevable RA-678 et de 2 ans pour le reste.

Toutes ces garanties de caducité s'appliquent dans le cas où le matériel aurait été stocké convenablement, dans des conditions d'humidité relative de 50/60% et 18/24°C de température.