

# CE432

Adhesivo

**CE432**

*Descripción* Adhesivo acrílico semipermanente con bajo tack que permite ser reposicionado en el momento de su aplicación.

*Caducidad* 2 años desde su fabricación en condiciones de 20°C y 50% de humedad relativa

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable)	FTM 1	N/25mm	16,7	≥ 12,3
Cohesión (1kg, in <sup>2</sup> /vidrio)	FTM 8	min	55	≥ 30
Tack (Quick Stick acero inoxidable)	FTM 9	N	8,3	≥ 7,4
Temperatura mínima de aplicación		°C	+5	
Temperatura mínima de servicio		°C	-20	
Temperatura máxima de servicio		°C	+80	

## Certificados

### Certificados de producto

Recomendación alemana BfR XIV (ISEGA) - Adhesivos

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 14/02/2018.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS y de la certificación de seguridad y salud laboral ISO 45001. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones PEFC™ y FSC® de Cadena de Custodia.