

# RA678

Adhesivo

## RA678

*Descripción* Adhesivo removible acrílico con alta cohesión y moderados tack y adhesión final. Funciona sobre una amplia gama de sustratos no dejando residuo al retirarlo. Es conveniente hacer pruebas o consultar en caso de sustratos desconocidos o problemáticos

*Caducidad* 1 año desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Adhesión (Peel acero 1 semana)	FTM 1	N/25mm	1,7	1 - 2,9
Cohesión (1kg, in <sup>2</sup> /vidrio)	FTM 8	min	120	≥ 60
Tack (Quick Stick acero inoxidable)	FTM 9	N	1,2	0,7 - 1,7
Temperatura mínima de aplicación		°C	5	
Temperatura mínima de servicio		°C	-20	
Temperatura máxima de servicio		°C	+80	

## Certificados

### Certificados de producto

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 24/01/2018.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS y de la certificación de seguridad y salud laboral ISO 45001. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones PEFC™ y FSC® de Cadena de Custodia.