

Matt 80 / A251 / PET23

Lámina

Matt 80

Descripción Papel estucado mate exento de pasta mecánica.

Aplicaciones Para aplicaciones generales de etiqueta con acabados mate

Imprimabilidad Adecuado para la impresión en láser, flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), offset convencional, offset UV, serigrafía, hot stamping.

| Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
|--------------|------------|------------------|-------|------------|
| Gramaje | ISO 536 | g/m ² | 80 | ± 4% |
| Espesor | ISO 534 | µm | 74 | ± 4% |
| Lisura Bekk | ISO 5627 | s | ≤100 | |
| Blancura ISO | ISO 2470-2 | % | 96 | ± 2 |
| Blancura CIE | ISO 11475 | % | 119 | ± 3 |
| Opacidad | ISO 2471 | % | 90 | -2 |

Adhesivo

A251

Descripción Adhesivo acrílico permanente estándar. Uso general sobre un gran número de sustratos. Buena adherencia sobre superficies ligeramente rugosas y/o curvadas.

Caducidad 2 años desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

| Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
|---|-------|----------|-------|------------|
| Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable) | FTM 1 | N/25mm | 15,4 | ≥ 12,3 |
| Cohesión (1kg, in ² /vidrio) | FTM 8 | min | 100 | ≥ 60 |
| Tack (Quick Stick acero inoxidable) | FTM 9 | N | 10,3 | ≥ 7,8 |
| Temperatura mínima de aplicación | | °C | +5 | |
| Temperatura mínima de servicio | | °C | -20 | |
| Temperatura máxima de servicio | | °C | +80 | |

Soporte

PET 23

Descripción Film de poliéster transparente brillante de 23µm

Color Transparente

Aplicaciones Para etiquetadoras de alta velocidad. Especialmente indicado para vinos y licores, para el sector del cuidado personal y doméstico y el sector de la alimentación.

| Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
|-----------|---------|------------------|-------|------------|
| Gramaje | ISO 536 | g/m ² | 32 | |
| Espesor | ISO 534 | µm | 23 | |

Certificados

Certificados de producto

Lámina

Matt 80

Contacto alimentos (BfR XXXVI) - Láminas y Soportes (papel)

Seguridad juguetes según Directiva 2009/48/CE

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Adhesivo

A251

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Seguridad juguetes según Norma EN 71-9

Recomendación alemana BfR XIV (ISEGA) - Adhesivos

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 09/03/2016.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

*Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente **ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS** y de la certificación de seguridad y salud laboral **ISO 45001**. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones **PEFC™ y FSC®** de Cadena de Custodia.*