

# Thermal Top + BPA Free / Supertack / GA62

Lámina

## Thermal Top + BPA Free

**Descripción** Papel térmico blanco protegido Top Coated con un recubrimiento estucado posterior de protección Back Coat. Es resistente a las grasas, a la humedad, a los plastificantes y a la luz UV. Papel libre de Bisphenol A.

**Color** Blanco

**Aplicaciones** Para el etiquetado de alimentos refrigerados, comidas precocinadas, logística y distribución. En todos los casos donde se requiera una alta estabilidad y resistencia de la imagen frente a la humedad, al calor y a la luz solar.

**Imprimabilidad** Adecuado para la impresión en offset UV, flexografía UV, flexo base solvente dependiendo del tipo de tinta.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	72	67 - 77
Espesor	ISO 534	µm	73	67 - 79
Lisura Bekk	ISO 5627	s	≥ 500	
Blancura ISO	ISO 2470	%	≥ 80	
Resistencia tracción L/T	ISO 1924	kN/m	≥ 3,59 / ≥ 1,63	

Adhesivo

## Supertack

**Descripción** Adhesivo acrílico superpermanente con muy alto tack y adhesión final. Para el etiquetado de sustratos especialmente difíciles: superficies húmedas, ásperas, muy rugosas y/o curvadas, plásticos rugoso y LDPE.

**Caducidad** 2 años desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable)	FTM 1	N/25mm	14	≥ 11,5
Adhesión (Peel 180° 24h/kraft)	FTM 1	N/25mm	7,6	≥ 6,6
Adhesión (Peel 180° 24h/LDPE)	FTM 1	N/25mm	250	≥ 5,4
Cohesión (1kg, in <sup>2</sup> /vidrio)	FTM 8	min	15	≥ 10
Tack (Quick Stick acero inoxidable)	FTM 9	N	12,3	≥ 9,8
Temperatura mínima de aplicación		°C	-7	
Temperatura mínima de servicio		°C	-20	
Temperatura máxima de servicio		°C	+60	

Soporte

## Glassine Ambar 62

**Descripción** Papel glassine supercalandrado diseñado para aplicaciones automáticas de etiquetas gracias a sus propiedades de transparencia, resistencia a la tracción y espesor uniforme y regular.

**Color** Amarillo

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	62	59-65
Espesor	ISO 534	µ	52	50-58

## Certificados

### Certificados de producto

#### Lámina

##### **Thermal Top + BPA Free**

Contacto alimentos (BfR XXXVI) - Láminas y Soportes (papel)

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

#### Adhesivo

##### **Supertack**

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Recomendación alemana BfR XIV (ISEGA) - Adhesivos

#### Soporte

##### **Glassine Ambar 62**

Contacto alimentos (BfR XXXVI) - Láminas y Soportes (papel)

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 25/06/2018.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

*Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS y de la certificación de seguridad y salud laboral ISO 45001. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones PEFC™ y FSC® de Cadena de Custodia.*