

Matt 80 / PC491 / KW90

Lámina Matt 80

Descripción Papel estucado mate exento de pasta mecánica.

Aplicaciones Para aplicaciones generales de etiqueta con acabados mate

Imprimabilidad Adecuado para la impresión en láser, flexografía (todas las variantes), tipografía (convencional y UV), offset convencional, offset UV, serigrafía, hot stamping.

| Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
|--------------|------------|------------------|-------|------------|
| Gramaje | ISO 536 | g/m ² | 80 | ± 4% |
| Espesor | ISO 534 | µm | 74 | ± 4% |
| Lisura Bekk | ISO 5627 | s | ≤100 | |
| Blancura ISO | ISO 2470-2 | % | 96 | ± 2 |
| Blancura CIE | ISO 11475 | % | 119 | ± 3 |
| Opacidad | ISO 2471 | % | 90 | -2 |

Adhesivo PC491

Descripción Adhesivo acrílico semipermanente con cohesión alta y moderados tack y adhesión que permite ser reposicionado en el momento de su aplicación. Formulado para producir cromos. Permite el guillotinado y ensobrado de los cromos sin dejar residuo de adhesivo en cuchillas ni en guías.

Caducidad 2 años desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

| Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
|---|-------|----------|-------|------------|
| Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable) | FTM 1 | N/25mm | 9,1 | ≥ 7,4 |
| Cohesión (1kg, in ² /vidrio) | FTM 8 | min | 50 | ≥ 30 |
| Tack (Quick Stick acero inoxidable) | FTM 9 | N | 4,7 | ≥ 3,2 |
| Temperatura mínima de aplicación | | °C | +5 | |
| Temperatura mínima de servicio | | °C | -20 | |
| Temperatura máxima de servicio | | °C | +80 | |

Soporte Kraft White 90

Descripción Papel soporte blanco estucado una cara con apreciable rigidez y buena estabilidad frente a cambios de humedad. Disponible con cortes y sin cortes.

Color Blanco

| Propiedad | Norma | Unidades | Valor | Tolerancia |
|--------------------------|------------|------------------|---------|------------|
| Gramaje | ISO 536 | g/m ² | 90 | ± 4% |
| Espesor | ISO 534 | µm | 90 | ± 4 |
| Resistencia tracción L/T | ISO 1924-2 | kN/m | 5,2/2,6 | -0,6/-0,3 |

Certificados

Certificados de producto

Lámina

Matt 80

Contacto alimentos (BfR XXXVI) - Láminas y Soportes (papel)

Seguridad juguetes según Directiva 2009/48/CE

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Adhesivo

PC491

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Seguridad juguetes según Norma EN 71-9

Soporte

Kraft White 90

Contacto alimentos (BfR XXXVI) - Láminas y Soportes (papel)

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 05/04/2016.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

*Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente **ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS** y de la certificación de seguridad y salud laboral **ISO 45001**. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones **PEFC™ y FSC®** de Cadena de Custodia.*