

PE Gloss Clear TC100 / A251 / GW62

Lámina

PE Gloss Clear TC100

Descripción Polietileno transparente brillante top-coated. Buena resistencia al agua, a las sustancias químicas y a la luz UV.

Color Transparente

Acabado Brillante

Aplicaciones Etiquetas para productos cosméticos, aseo personal, uso doméstico y aplicaciones exteriores. Para las aplicaciones en las que la etiqueta impresa tenga que resistir el arrugado en productos comprimibles.

Imprimabilidad Adecuado para la impresión en flexografía UV, offset UV, offset convencional, tipografía (convencional y UV), serigrafía, hot stamping.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	DIN 53352	g/m ²	94	± 8
Espesor	DIN 53370	µm	100	± 8
Brillo 60°	DIN 67530	%	> 80	
Estabilidad dimensional 100°C 10min (longitudinal)	ASTM D 1204	%	-3	± 3
Estabilidad dimensional 100°C 10min (transversal)	ASTM D 1204	%	- 2	± 2
Tensión superficial	DIN 53364	dina/cm	≥ 38	
Carga rotura L/T	ISO 527	MPa	17-23/18.5-21.5	

Adhesivo

A251

Descripción Adhesivo acrílico permanente estándar. Uso general sobre un gran número de sustratos. Buena adherencia sobre superficies ligeramente rugosas y/o curvadas.

Caducidad 2 años desde su fabricación en las siguientes condiciones de almacenaje: 20°C de temperatura y 50% de humedad relativa.

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable)	FTM 1	N/25mm	15,4	≥ 12,3
Cohesión (1kg, in ² /vidrio)	FTM 8	min	100	≥ 60
Tack (Quick Stick acero inoxidable)	FTM 9	N	10,3	≥ 7,8
Temperatura mínima de aplicación		°C	+5	
Temperatura mínima de servicio		°C	-20	
Temperatura máxima de servicio		°C	+80	

Soporte

Glassine White 62

Descripción Papel glassine supercalandrado diseñado para aplicaciones automáticas de etiquetas gracias a sus propiedades de transparencia, resistencia a la tracción y espesor uniforme y regular.

Color Blanco

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m ²	62	59-65
Espesor	ISO 534	µm	52	49-55

Certificados

Certificados de producto

Lámina

PE Gloss Clear TC100

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Contacto alimentos según Directiva 2002/72/EC

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Adhesivo

A251

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Seguridad juguetes según Norma EN 71-9

Recomendación alemana BfR XIV (ISEGA) - Adhesivos

Soporte

Glassine White 62

Contacto alimentos (BfR XXXVI) - Láminas y Soportes (papel)

Envases y residuos de envases según Directiva 94/62/CE

Seguridad juguetes según Norma EN 71-3

Aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Última actualización 26/03/2018.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general.

Nuestra fábrica de autoadhesivos dispone de las certificaciones de Calidad y Medioambiente ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y EMAS y de la certificación de seguridad y salud laboral ISO 45001. Además, las láminas de papel Adestor están disponibles bajo pedido con las certificaciones

PEFC™ y FSC® de Cadena de Custodia.